



0108 Banalac Aqua Mate

E3

Descripción Esmalte en base acuoso Mate para acabados de calidad tanto en exteriores como en interiores, tanto sobre madera, yeso o metal adecuadamente imprimado, basado en resinas acrílicas puras de excelente calidad y muy pequeño tamaño de partícula, pigmentos y extenderes seleccionados.

Propiedades

- Excelente nivelación
- Buena Brochabilidad
- Alto rendimiento
- Gran poder de cubrición
- Resistencia a la intemperie
- Aspecto mate
- Elevada dureza
- Rápido secado
- No amarillea debido a su naturaleza acrílica
- Ignífugo M1 (Combustible e inflamable) UNE 23727/81



Acabado	Mate
Color	Blanco, D y TR
Viscosidad	1800 cps +/- 200
Solidos	43%
Secado	1/2 hora a 20 °C y 50% HR.
Repintado	4 horas
Rendimiento	10-11 m2 para 40 micras secas
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Densidad	1,280 Kg/L +/- 0.02
COV	61g/l Cat (A/d) (130g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes de yeso o madera nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Selladora Banaka. Si la superficie es de hierro aplicar una mano de Imprimación Anticorrosiva Banaka. Acabar con dos manos de Banalac Aqua a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos de Banalac Aqua a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.



0107 Banalac Mate Mate

E3

Presentación 4L y 750ml

Sistema Tintométrico SI

Seguridad No precisa de etiquetado de seguridad.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) para el 2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado (18 meses). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es**

